

IMPRESSION TD 90

DEFINITION

Code article :	UATD90
Nature du produit :	RESINES DE SYNTHESE
Famille (NFT 36-003) :	FAMILLE 1 -CLASSE 8 C
Utilisation / destination :	MATERIAUX COMPOSITES : PVC, ABS, SMC, PU <input type="checkbox"/> PLEXIGLASS, POLYPROPYLENE, <input type="checkbox"/> POLYETHYLENE. <input type="checkbox"/> CERTAINS GALVANISES, VERRE, METAUX NON FERREUX <input type="checkbox"/> SUR PEINTURE SANS DEPOLISSAGE. <input type="checkbox"/> N'EST RECOUVRABLE QU'EN POLYURETHANE. <input type="checkbox"/>
Teintes :	INCOLORE
Aspect :	MAT SATINE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité de livraison (NFT 30-014) :	22 A 28 S CA N <input type="checkbox"/> 4 A 20 <input type="checkbox"/>
Masse volumique (NFT 30-020) :	0.950 (+/-050)
Extrait sec en poids (NFT 30-084) :	40 % (+/-5)
Extrait sec en volume :	25 % (+/-5)
Pouvoir couvrant théorique :	10 A 20 M <input type="checkbox"/> L

CARACTERISTIQUES LIVRAISON


Conditionnement :	1 L, 5 L
Point éclair :	> 23 <input type="checkbox"/> C
Code transport:	CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU : 1263, CODE IMDG : 3372

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

UTILISATION


**Support :**

DEGRAISSAGE TRES SOIGNEUX AVEC LA SOLUTION 3207


**Préparation :**

PISTOLET :
PRET A L'EMPLOI.

Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art

**Viscosité d'application :**


22 A 28 S CA N A 20

**Application / réglage:**

	Diam. buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
HVLP	1.2	0.8	1 à 2
Pneumatique	1 à 1.5	3.5 à 5	1 à 2

**Epaisseur :**


SECHE : 10 μ
HUMIDE : 30 μ

**Désolvantation :**

10 MN

**Séchage :**

HORS POUSSIERE : 10 A 15 MN
SEC AU TOUCHER : 30 MN
RECOUVRABLE EN PU SEULEMENT DANS UN DELAI DE 1 HEURE MAXIMUM

**Conservation :**

STOCKAGE : 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.