FINITION 603 LAQUE A CHASSIS ANTIROUILLE BRILLANTE

Définition

Code Article	FG603
Nature du produit	ALKYDE BRILLANTE MONOCOMPOSANTE
Famille (NFT 36-003) :	
Utilisation / destination	PEINTURE DE FINITION MONOCOMPOSANTE ANTICORROSION POUR : POIDS LOURDS, INDUSTRIE. TRAVAUX PUBLICS. MACHINES AGRICOLES. VEHICULES INDUSTRIELS.
Teintes	TOUTES TEINTES OPAQUES.
Aspect	BRILLANT SPECULAIRE : 85 A 90 % SOUS 60 C

Caractéristiques physiques

Viscosité de livraison (NFT 30-014)	60 A 90 S CA N 4 A 20 C.
Masse volumique (NFT 30-020)	1,100 A 1,350 SELON LA TEINTE.
Extrait sec en poids (NFT 30-084)	53 A 63 % SELON LES TEINTES
Extrait sec en volume	41 A 46 % SELON LES TEINTES
Pouvoir couvrant théorique	8 A 12 M AU LITRE
VOC	> 420 G/L

Caractéristiques de livraison

Conditionnement	5 KG, 25 KG
Point éclair	> 21 C
Code transport	CLASSE 3, GROUPE 303, ONU : 1263, IMDG : 3372

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entrainer en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

CIN Monopol, S.A.S.
56 allée Bernard Palissy - ZI des Auréats - 26000 Valence - France
T +33 (0) 475 442 117 - F +33 (0) 475 440 785 - monopol@monopol-sa.com - www.monopol-sa.com
SAS au capital de 1.887.520€ - RCS Romans B 419 691 696 - APE 2030 Z - TVA FR 65 419 691 696

Utilisation

Support

SABLAGE, GRENAILLAGE SA2 2.5
DEGRAISSAGE/PONCAGE : P 180 -P280 SEC

Préparation

PISTOLET :
FINITION 603 100 PARTS
DILUANT W 19 OU W19 LENT OU L900 SANS CMR 5 A 20 PARTS
ACCELERATION : CATALYSEUR L 900/901S A 10%

Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art

Viscosité d'application

22 A 45 S CA N 4 A 20 C

Application / règlage (Pistolet)

	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
Pompe à membrane	1 - 1.4	0.5 - 1	1 - 2
HVLP	1,2 - 1,6	2.0	1 - 2
Airless airmix	0.9 - 13	40 - 120	1 - 2
Pneumatique	1 - 1,8	3,5 - 5	1 - 2

Epaisseur

SECHE : 50 A 65 µ
HUMIDE : 100 A 130 µ

Désolvantation

10 MINUTES A 20 C

Séchage

HORS POUSSIERE : 20 A 30 MIN A 20 C
SEC AU TOUCHER : 2 A 3 HEURES A 20 C
ETUVAGE : DECONSEILLE

Conservation

STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30 C.

Notes : POSSIBILITE D'AJOUTER DE L'ADDITIF MARTELE, A RAISON 2,5% EN POIDS (SOIT 125ML POUR 5 KG)

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entrainer en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

CIN
CIN Monopol, S.A.S.
56 allée Bernard Palissy - ZI des Auréats - 26000 Valence - France
T +33 (0) 475 442 117 - F +33 (0) 475 440 785 - monopol@monopol-sa.com - www.monopol-sa.com
SAS au capital de 1.887.520€ - RCS Romans B 419 691 696 - APE 2030 Z - TVA FR 65 419 691 696