Ctra. Masia del Juez,36. 46909 TORRENT (Valencia)
Telf: (34) 961 550 073 Fax: (34) 961 573 720
E-mail:blatem@blatem.com www.blatem.com

ANTIGOTERAS

DESCRIPTION DU PRODUIT

REVÊTEMENT IMPERMÉABILISANT NON ASFALTIQUE COPOLYMERES SPECIAUX ET DE HAUTE RÉSISTANCE ET FLEXIBILITÉ, FORMANT UN FILM PROTECTEUR PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR EVITER LES INFILTRATIONS D'EAU DEPUIS L EXTERIEUR. EXCELLENTE RESISTANCE AUX INTEMPERIE

PROPRIETES

- TOTALE IMPERMEABILISATION.
- GRANDE ÉLASTICITÉ POUR RÉSISTER AUX DILATATIONS ET CONTRACTIONS DU SUPPORT.
- PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU.
- RÉSISTANT À L'ALCALINITÉ DU SUPPORT.
-BONNE DURABILITÉ EN EXTÉRIEUR.
-BONNE ADHÉRENCE (DILUÉ).
- BON POUVOIR COUVRANT.
-FACILITÉ D'APPLICATION.
- CIRCULABLE PAR DES PERSONNES.
- NE JAUNISSANT PAS
-PRATIQUEMENT SANS ODEUR.
-TRÈS FORTE RESITANCE AU FROTTEMENT EN HUMIDE.
-EXCELLENT MICRONISATION, PERMETTANT L?APPLICATION AVEC PISTOLETS CONVENTIONNELS OU AIRLESS.
-NON PROPAGATION DE LA FLAMME.

APPLICATIONS

POUR L'IMPERMÉABILISATION DES TOITURES, TERRASSES, MÉDIANES ET EN GÉNÉRAL SUR QUELCONQUE SURFACE EXTÉRIEURE OÙ L'ON SOUHAIITE EVITER LES FILTRATIONS D'EAU.
PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR TOUT TYPE DE SUPPORT TRADITIONNEL DE LA CONSTRUCTION EN EXTERIEUR, PREALABLEMENT CORRECTEMENT PRÉPARÉ.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NATURE: COPOLYMERES ACRYLIQUES SPECIAUX
ASPECT: LISSE, SEMI SATINÉ.
FINNESSE: 6 ,5+ / - 1 H.G. (DEGRÉS HEGMAN) (UNE-EN ISO 1524).
VISCOSITÉ: 105 + / - 15 U.K. (UNITÉS KREBS) À 25 ° + / - 10 ° C (48-076 UNE) ET DILUE AVEC 10% D'EAU
DENSITÉ: 1,35 + / - 0.05 G / CC (UNE-EN ISO 2811-1).
SOLIDES EN VOLUME: 47±2%
RENDEMENT MARQUAGE CE: 1L/M2 (EN 2 COUCHES OU PLUS)
RENDEMENT APPROXIMATIF: 1,2 A 1,5 M2 / L. (EN 3 COUCHES)
SÉCHAGE: 4-8 HEURES (COUCHE EPPAISSE)
RECOUVRABLE: 12 HEURES MINIMUM
DILUANT: EAU
OUTILS: NETTOYAGE À L'EAU.
COULEUR: ROUGE
STABILITÉ EN EMBALLAGE D'ORIGINE FERMÉ JUSQU'À UN AN.
NON INFLAMMABLE.
C.O.V: VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (CAT A/i) : 140g/L (2010). CE PRODUIT CONTIENT MAX 30G/L.

HOMOLOGATIONS ET ESSAIS

-PERMEABILITE À L'EAU (MARQUAGE CE) W= 0,01KG / M 2.H0,5 EN 1062-1:2005
- PERMEABILITE À LA VAPEUR D'EAU (MARQUAGE CE) SD= 2,7 M CLASE I(PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA)
-ADHESION PARA ARRACHEMENT (MARQUAGE CE) 1,5 ± 0,2MPA (UNE-EN1542:2000)
-PLIAGE A PASSE TAMPERATURE INALTERABLE UNE 53413 AP.4.6
-RESISTANCE A LA PERCUSSION (IMPACT) HAUTEUR 350 MM UNE 53413 AP.4.7
-VIELLISSEMENT THERMIQUE VARIATION ALONGEMENT 0% UNE 53413 AP.4.9
- VIELLISSEMENT ACCELERE ASPECT INALTERÉ (UNE 48251).

PREPARATION DES SURFACES (SUPPORTS)

NOUVELLES SURFACES NON PEINTES.
POUR MORTIERS CIMENTS ET BÉTONS, ATTENDRE 4 SEMAINES SON DURCISSEMENT TOTAL, NETTOYER ET ELLIMINER EFFLORESCENCE POSSIBLES ET RESTES DE DECOFFRAGE,
ELIMINER A POUSSIÈRE ET PARTICULES LIBRES ET REBOUCHER FISSURES ETC . APPLIQUER NOTRE FIJADOR SELLADOR ACRILICO (FIXATEUR SELLEUR ACRYLIQUE).
POUR LA CE: MASTIC ACRYLIQUE APPLIQUER FIXER DILUÉ 1:1 AVEC DE L'EAU POUR DONNER 6M2/LT LE PRODUIT DILUÉ.
SURFACES DEJA PEINTES.
SI L'ANCIENNE PEINTURE EST EN MAUVAIS ÉTAT OU FRIABLES OU MAL ADHERE , ELLE DOIT ETRE TOTALEMENT SUPRIMÉE AVEC UN JET D'EAU À HAUTE PRESSION. LAISSER SÉCHER ET
APPLIQUER NOTRE FIJADOR SELLADOR ACRILICO (FIXATEUR SELLEUR ACRYLIQUE). SI LA PEINTURE EXISTANTE EST EN BON ÉTAT ET BRILLANTE, DEPOLIR POUR OUVRIR LES PORES ET VERIFIER LA BONNE ADHERENCE DE LA PEINTURE.
SURFACES AVEC MOUSSE, MOISISSURE ET ALGUES (TACHES VERTES ET NOIRES).
ENLEVER LES TACHES EN LES FROTTANT VIGOUREUSEMENT AVEC UNE BROSSE, EN UTILISANT L'EAU JAVEL DILUÉE AVEC DE L'EAU POUR LE NETTOYAGE.
VÉRIFIEZ LES PENTES ET INCLINAISONS POUR ÉVITER LA FORMATION DE FLAQUES D'EAU.

MODE D'EMPLOI

POUR SURFACES TRÈS ABSORBANTES, DILUER LA PREMIÈRE COUCHE À 50% AVEC DE L'EAU POTABLE, ET APPLIQUER PAR COUCHES CROISEES SUCCESSIVES LE PRODUIT
TEL QUEL.
SI LE SUPPORT PRÉSENTE DES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DE FISSURATION, MANQUE D'ADHÉRENCE, ETC, APPLIQUER UNE PREMIÈRE COUCHE ET ENCORE MORDANT PLACER UNE TOILE OU MAILLE EN FIBRE DE VERRE, PUIS CONTINUER EN APPLIQUANT DES COUCHES CROISÉES EN RESPECTANT LES TEMPS DE RECOUVREMENT
S'APPLIQU À BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET AIRLESS
DILUTION: BROSSE ET ROULEAU 0-5% PISTOLET 5-15% D'EAU.

CONDITIONNEMENT

750ML, 4L ET 15L (VOIR TARIF EN VIGUEUR).
CONSERVATION 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, NON OUVERT
CONSERVER À L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR. (ABRIITE ET A TEMPÉRATURE ENTRE 5 ET 35 ° C).

RECOMMENDATIONS

NE PAS PEINDRE PAR TEMPS HUMIDE OU À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 5 ° C OU DE VENTS VIOLENTS.
NE PAS APPLIQUER SUR DES SURFACES EXPOSÉES À UN FORT ENSOLEILLEMENT.
MELLANGER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE, JUSQU'À CE QU?IL SOIT HOMOGENE.
ÉVITER L'EXPOSITION DES CONTENEURS À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES ET BASSES.
POUR LA CONSERVATION DU PRODUIT, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'APPLIQUER UNE COUCHE D'ENTRETIEN, APRÈS ENVIRON CINQ ANS APRÈS SA PREMIÈRE APPLICATION.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

SI ELLE EST APPLIQUÉE PAR PULVÉRISATION EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN MASQUE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, RINCER À L'EAU PROPRE ET ABONDANTE.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTER LA FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT.

FECHA..: 05/07/12

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité. Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.