

FINITION PU 701 BRILLANTE

Définition

Code Article	FP701
Nature du produit	LAQUE ACRYL POLYURETHANE A DEUX COMPOSANTS BRILLANTE
Famille (NFT 36-003) :	
Utilisation / destination	PEINTURE POLYURETHANE A DEUX COMPOSANTS POUR : CHASSIS, TRAVAUX PUBLIC, VEHICULES INDUSTRIELS, MATERIEL AGRICOLE
Teintes	TOUTES TEINTES OPAQUES
Aspect	BRILLANT SPECULAIRE : 90 % A 60

Caractéristiques physiques

Viscosité de livraison (NFT 30-014)	60 A 90 S CA N 4 A 20 C
Masse volumique (NFT 30-020)	1,010 A 1,350 SELON LA TEINTE
Extrait sec en poids (NFT 30-084)	60 % (+/-5)
Extrait sec en volume	50 % (+/-5)
Pouvoir couvrant théorique	8 A 12 M AU LITRE
VOC	> 420 G/L

Caractéristiques de livraison

Conditionnement	5 KG, 25 KG
Point éclair	> 23 C
Code transport	CLASSE 3, GROUPE 3.3, ONU : 1263, IMDG : 3372

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entraîner en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

Utilisation



Support

DEGRAISSAGE/PONCAGE : P 380 -P 400 SEC




Préparation

PISTOLET :
4+1 EN VOLUME
FINITION 701 4 PARTS
DURCISSEUR L 900/901S/TURBO 1 PART
DILUANT GAMME L900/L905 0 A 20%

OU
5+1 EN VOLUME
FINITION 701 HES 5 PARTS
DURCISSEUR 701 HES 1 PART
DILUANT GAMME L900/L905 0 A 20%

Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art



Viscosité d'application

20 A 40 S CA N 4 A 20 C




Application / réglage (Pistolet)

	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
Pompe à membrane	1.2 - 1.4	0.5 - 1	2
Airless airmix	0,9 - 13	40 - 120	2
Pneumatique	1.2 - 1.6	2 - 5	2



Epaisseur

SECHE : 40 A 60 μ
HUMIDE : 80 A 120 μ



Désolvantation

10 MIN A 15 MIN A 20 C



Séchage

HORS POUSSIERE : 30 MN A 20 C
SEC AU TOUCHER : 1H30 A 20 C
ETUVAGE : 30 MIN A 60 C

Conservation

EN POT : 5 HEURES A 20 C
STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30 C.

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entraîner en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

Notes :

LES ADDITIFS SUIVANTS SONT UTILISABLES DANS CETTE FINITION (RAPPORTS EN POIDS):

- ADDITIF ELECTRO STATIQUE : 2.5 %
- ADDITIF STRUCTURANT : 30 %
- ADDITIF ANTICORROSION : 7 %
- ADDITIF THIXOTROPE : 0.2 %
- ADDITIF ACCELERATEUR : 5 %
- ADDITIF ASSOUPLEISSANT : 10 %

Règlette : N 4

N 4

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entraîner en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.