



20E3202.1 - 06/01

FICHE TECHNIQUE PAPIER / TECHNICAL DATA SHEET

Valeurs représentatives de nos productions à la date de publication - Document non-contractuel

Typical values available at the date of edition - This document is non-contractual

027 - VELIN GASCOGNE MD / 40 g/m²

<u>CARACTERISTIQUES</u>		CHARACTERISTICS		<u>ASPECT - COMPOSITION</u>		APPEARANCE-COMPOSITION	
Atmosphère conditionnement 23°C, 50 % RH (ISO 187)		Controlled in atmosphere conditions		- Frictionné		- Machine glazed	
				- Vélin		- Plain	
				- Teinte naturelle		- Natural shade	
				<u>USAGES TYPES</u>		TYPICAL USES	
				Masquage		Paint Masking	
				Méthode de mesure	Unité	Valeurs indicatives	
				Method	Unit	Typical values	
Grammage nominal		- Substance		ISO 536	g/m ²	40	
Absorption eau COBB 60 (moyenne R° V°)		- COBB test (C60) (mean FS - BS)		ISO 535 IQT 14020	g/m ²	25	
Perméance BENDTSEN (moy.travers machine papier)		- BENDTSEN permeance (average across machine)		ISO 5636/3	cm ³ /mn	120	
Longueur de rupture	SM ST	- Breaking length	MD CD	ISO 1924/2	m	8200 4150	
Allongement à la rupture	SM ST	- Stretch at break	MD CD	ISO 1924/2	%	1,5 3,3	
Indice déchirement	SM ST MOY	- Tear factor	MD CD MEAN	NFQ 03011	mN.m ² /g	8,40 9,40 8,90	
Indice éclatement		- Burst index		ISO 2758	kPa.m ² /g	3,9	
Facteur mécanique ED		- Mechanical force factor		NFQ 12007		35	
Test de transpercement aux solvants		- Solvent penetration			Solution n°	1	
Humidité moyenne		- Average moisture content		ISO 287	%	5,9	

Service Assistance et Développement / Development and Assistance Department - 4/2005

00000

