FINITION PU 731 ACRYL EPOXY MAT

Définition

Code Article	FP731
Nature du produit	ACRYLIQUE-EPOXY BI-COMPOSANT RETICULE AVEC DES ISOCYANATES ALIPHATIQUES.
Famille (NFT 36-003) :	
Utilisation / destination	PEINTURE MONOCOUCHE HAUTES PERFORMANCES POUR VEHICULES INDUSTRIELS, CHASSIS, TRAVAUX PUBLICS, MATERIELS AGRICOLES. PRODUIT APPLICABLE EN FORTE EPAISSEUR OFFRANT UNE RESISTANCE AU BROUILLARD SALIN EXCELLENTE ET DES RESISTANCES MECANIQUES ET CHIMIQUES ELEVEES. ADHERE DIRECTEMENT SUR ACIER, ALUMINIUM.
Teintes	TOUTES TEINTES OPAQUES
Aspect	MAT

Caractéristiques physiques

Viscosité de livraison (NFT 30-014)	THIXOTROPE
Masse volumique (NFT 30-020)	1.17 A 1.38 SELON LA TEINTE
Extrait sec en poids (NFT 30-084)	59 A 69 % +/- 3 SELON LA TEINTE
Extrait sec en volume	46 % A 50 % (+/- 3) SELON LA TEINTE
Pouvoir couvrant théorique	180 A 220G/M SOUS 80 MICRONS SECS SELON LA TEINTE
VOC	> 420 G/L

Caractéristiques de livraison

Conditionnement	5 KG, 25 KG
Point éclair	> 21 C
Code transport	CLASSE 3, GROUPE 3.3, ONU : 1263, IMDG : 3372

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entrainer en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

CIN Monopol, S.A.S.
56 allée Bernard Palissy - ZI des Auréats - 26000 Valence - France
T +33 (0) 475 442 117 - F +33 (0) 475 440 785 - monopol@monopol-sa.com - www.monopol-sa.com
SAS au capital de 1.887.520€ - RCS Romans B 419 691 696 - APE 2030 Z - TVA FR 65 419 691 696

Utilisation

Support

ACIER TECHNIQUEMENT PROPRE OU GRENAILLE (SA 2.5)

Préparation

PISTOLET :
. 6 + 1 EN VOLUME:
FINITION 731 6 PARTS
DURCISSEUR 7867 1 PART
. 5 + 1 EN VOLUME:
FINITION 731 5 PARTS
DURCISSEUR 701 HES 1 PART
. 4 + 1 EN VOLUME :
FINITION 731 4 PARTS
DURCISSEUR L900 1 PART

DILUTION AVEC DILUANT L900/L905 STANDARD OU LENT A RAISON DE 0 A 20%
NE PAS UTILISER LE DILUANT L905 EXTRA LENT (RETENTION DE SOLVANT)

Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art

Viscosité d'application

20 A 45 S CA 4 A 20 C

Application / règlage (Pistolet)

	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
Pompe à membrane	1.2 - 1.4	0.5 - 1	2 - 3
Airless airmix	9 - 15	40 - 120	2 - 3
Pneumatique	1.2 - 1.8	2 - 4	2 - 3

Epaisseur

SECHE : 40 A 80 µ
HUMIDE : 70 A 120 µ

Désolvantation

10 A 15 MINUTES A 20 C SI ETUVAGE EN CABINE

Séchage

HORS POUSSIERE : 15 A 25 MINUTES A 20 C
SEC AU TOUCHER : 1 A 2 HEURES A 20 C
SECHAGE ACCELERE : 30 MINUTES A 60 C

Conservation

EN POT : 5 HEURES A 20 C
STOCKAGE : 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30 C.

Notes :

RESISTIVITE DU MELANGE : 6 A 10 MW
LES ADDITIFS SUIVANTS SONT UTILISABLES DANS CETTE FINITION (RAPPORTS EN POIDS):
- ADDITIF ELECTRO STATIQUE : 2.5 %
- ADDITIF THIXOTROPE : 0.2 %
- ADDITIF ACCELERATEUR : 5 %
Règlette : N 6, N 4

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entrainer en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

CIN
CIN Monopol, S.A.S.
56 allée Bernard Palissy - ZI des Auréats - 26000 Valence - France
T +33 (0) 475 442 117 - F +33 (0) 475 440 785 - monopol@monopol-sa.com - www.monopol-sa.com
SAS au capital de 1.887.520€ - RCS Romans B 419 691 696 - APE 2030 Z - TVA FR 65 419 691 696

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entrainer en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

CIN

CIN Monopol, S.A.S.
56 allée Bernard Palissy - ZI des Auréats - 26000 Valence - France
T +33 (0) 475 442 117 - F +33 (0) 475 440 785 - monopol@monopol-sa.com - www.monopol-sa.com
SAS au capital de 1.887.520€ - RCS Romans B 419 691 696 - APE 2030 Z - TVA FR 65 419 691 696